

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern wie Litzen mittels Ultraschall, insbesondere Litzen untereinander zur Herstellung von Durchgangs- und Endknoten oder Litzen mit einem Träger, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei über ein erstes Element wie eine Sonotrode Ultraschall appliziert und über das erste Element oder ein zweites Element wie eine Gegenelektrode die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden und wobei eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen wird. Auch bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von in einem Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung verschweißten Leitern, insbesondere zu einem Durchgangs- oder Endknoten verschweißten Litzen oder auf einem Träger verschweißten Litzen, wobei die zu verschweißenden Leiter zumindest zwischen einem Ultraschall applizierenden ersten Element wie einer Sonotrode und einem zweiten Element wie einer Gegenelektrode angeordnet werden, wobei über das zweite oder das erste Element die Leiter druckbeaufschlagt werden. Schließlich nimmt die Erfindung Bezug auf ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von verschweißten Leitern, insbesondere verschweißten Litzen wie Durchgangs- oder Endknoten oder auf einem Träger verschweißten Litzen.

Beim Ultraschallschweißen eines Knoten werden mehrere Litzen wie Kupferleitungen, die ihrerseits aus mehreren Adern bestehen, in einen Verdichtungsraum eingebracht, zusammengepresst und sodann durch Ultraschall in Relativschwingung zueinander versetzt. Die Reibung der Adern untereinander führt zum Verschweißen der Oberflächen, so dass nach dem Schweißen ein fester Knoten vorliegt. Während des Verdichtens und Verschweißens wird das Volumen des Verdichtungsraums verringert. Diese Volumen-

änderung kann durch Weggeber gemessen und als Vergleichswert zur Qualitätsüberwachung benutzt werden. Die Festigkeit des Knotens ist das entscheidende Qualitätskriterium für den Prozess des Ultraschallschweißens.

Um die Festigkeit entsprechender Knoten zu bestimmen, kann der Knoten durch Ziehen oder Schälen zerstörend oder nicht zerstörend durch eine Art Härteprüfung (Splice-Checker) gemessen werden.

Der EP-B-0 208 310 ist ein Verfahren zum Regeln des Prozessverlaufs zur Qualitätskontrolle beim Ultraschallschweißen von Werkstücken zu entnehmen. Hierzu wird zur Aktivierung der Ultraschallenergie eine Sonotrode einer Ultraschallschweißvorrichtung auf ein auf einem Amboss aufliegendes Werkstück abgesenkt, wobei beim Aufsetzen der Sonotrode auf das Werkstück ein Null-Abgleich erfolgt, um anschließend die Sonotrode zu aktivieren und einen gewünschten Verformungsweg durchfahren zu lassen.

Aus der SU-A-757 337 ist ein Verfahren zum Ultraschallschweißen von thermoplastischen Stoffen bekannt, bei dem über einen unmittelbar an der Sonotrode angebrachten Wegaufnehmer die Einsenktiefe der Sonotrode und damit die Verformung der Werkstücke beim Schweißvorgang erfasst wird. Bei Vorzeichenänderung der zweiten zeitlichen Ableitung des Wegsignals wird der Schweißvorgang beendet.

In der DE-A-2 149 748 werden ein Verfahren, eine Vorrichtung sowie ein System zur Herstellung von Verbindungen zu integrierten Schaltungen beschrieben. Um verbesserte Verbindungen zu erzielen, wird die Krafteinleitung auf ein Werkzeug, aber auch dessen Energiebeaufschlagung durch die über einen Wegaufnehmer ermittelte Deformation der zu verbindenden Teile gesteuert.

Eine Regelung des Schweißvorgangs mittels Ultraschall ist aus der FR-A-2 302 172 bekannt, bei dem die Geschwindigkeit der Absinkbewegung einer Sonotrode beim Schweißvorgang erfasst, mit vorgegebenen Grenzwerten verglichen und bei Überschreiten einstellbarer Schwellen die Energiezufuhr zur Sonotrode begrenzt wird.

In der WO-A-95/10866 wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verschweißen von Leitern beschrieben, mit der bzw. dem querschnittsunabhängig ein definiertes Schweißen erfolgen kann, auch dann, wenn in willkürlicher Reihenfolge Leiter unterschiedlicher Querschnitte nacheinander verschweißt werden. Hierzu wird nach dem Verdichten der zu verschweißenden Leiter eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen.

Um einen zu verschweißende Leiter aufnehmenden Verdichtungsraum in Höhe und Breite im gewünschten Umfang zu verstellen und auf den jeweiligen Schweißquerschnitt automatisch einstellen zu können, sind Vorrichtungen bekannt, wie diese der EP-B-0 143 936 oder der DE-C-37 19 083 zu entnehmen sind.

Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zu Grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass unmittelbar nach Herstellen des Knotens überprüft werden kann, ob die Schweißung gewünschten Qualitätsanforderungen genügt. Auch bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von verschweißten Leitern.

Erfindungsgemäß wird das Problem im Wesentlichen dadurch gelöst, dass nach dem Verschweißen der Leiter der Verdichtungsraum druckentlastet und Ultraschall auf die verschweißten Leiter gegeben und anschließend die charakteristische Größe gemessen wird.

Erfindungsgemäß erfolgt die Prüfung der Güte der Verschweißung direkt im Verdichtungsraum, ohne dass es zusätzlicher Einrichtungen bedarf. Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Verdichtungsraum nach dem Schweißen druckentlastet wird, um sodann insbesondere einen kurzen Schallimpuls auf die Verschweißung wie den Knoten zu geben. Ist die Verschweißung nicht fest, so werden die durch den Schall in Schwingung versetzten Leiter oder Litzen in Richtung druckentlasteter Begrenzung des Verdichtungsraums wandern. Somit kann die Begrenzung ausweichen, so dass aufgrund der weiterhin erfolgten Druckbeaufschlagung über das zweite Element wie Gegenelektrode oder Amboss eine relativ große Wegänderung des zweiten Elementes erfolgt. Dieses

Maß der Wegänderung, das über einen Weggeber erfassbar ist, gibt somit Aufschluss darüber, ob die Verschweißung Qualitätsanforderungen genügt oder nicht; denn erfolgt nur eine geringe Wegänderung, ist der Schluss zu ziehen, dass die Verschweißung die erforderliche Festigkeit aufweist.

Druckentlastung bedeutet allgemein, dass z. B. ein Begrenzungs- wie Seitenelement des Verdichtungsraums entriegelt bzw. entlastet wird, so dass das Seitenelement aufgrund des dem Druck des zweiten Elementes ausweichenden „weich“ werdenden Knotens verschoben wird, sofern dieser nicht die erforderliche Festigkeit aufweist. Durch das Ausweichen des Begrenzungselementes zerfließt der weiche Knoten quasi, so dass das zweite Element entsprechend in Richtung des ersten Elementes verstellt wird. Somit erfolgt bei nicht hinreichend festem Knoten eine charakteristische Wegänderung des zweiten Elementes. Das Ausweichen des Begrenzungselementes, also dessen Wegänderung kann auch als charakteristische Größe genutzt werden, um Rückschlüsse über die Güte des Knotens zu ziehen.

Durch Wahl geeigneter Parameter während des Prüfens wie zum Beispiel Presskraft, Amplitude oder Dauer des Schalls kann anhand des Betrages der Wegänderung unterschieden werden, ob die Verschweißung bzw. der Knoten fest ist oder nicht, also gewünschten Qualitätsanforderungen genügt oder nicht.

Die Druckentlastung des Verdichtungsraums erfolgt insbesondere dadurch, dass der Verdichtungsraum von zumindest drei Elementen begrenzt wird und nach dem Verschweißen zumindest ein Element zu den verschweißten Leitern im erforderlichen Umfang entriegelt bzw. entlastet wird. Auch ein Verstellen des Elementes zum Öffnen des Verdichtungsraums erfüllt das Merkmal der Druckentlastung.

Als charakteristische Größe, die Rückschlüsse auf die Güte der Verschweißung ermöglicht, ist insbesondere ein Geometriewert wie Höhe, Breite oder Diagonale des Verdichtungsraums zu wählen, wobei der Geometriewert z. B. durch einen Weggeber erfasst wird.

Bei der Messung der Diagonalen wird dabei der Verdichtungsraum scheinbar umfangsseitig geschlossen. Insbesondere wird jedoch als charakteristische Größe der Abstand zwischen dem den Ultraschall abgebenden ersten Element (Sonotrode) und dem den Druck übertragenden zweiten Element (Amboss bzw. Gegenelektrode) gewählt.

Mit anderen Worten bezieht sich die Erfindung grundsätzlich auf ein Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern mittels Ultraschall, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei über eine Sonotrode Ultraschall bzw. Ultraschallschwingungen appliziert und über eine Gegenelektrode die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden. Um mit einfachen Maßnahmen die Güte der Schweißstelle überprüfen zu können, wird vorgeschlagen, dass nach dem Verschweißen der Leiter der Verdichtungsraum druckentlastet wird und so dann ein Ultraschallimpuls bzw. Ultraschallschwingungsimpuls auf die verschweißten Leiter bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf diese appliziert und anschließend Abstandsveränderung von Sonotrode und Gegenelektrode gemessen wird. Während der Druckbeaufschlagung der Leiter kann durch die Druckentlastung des Verdichtungsraums wie Freigeben eines der Begrenzungselemente dieses den verschweißten Leitern ausweichen, sofern die Leiter eine in Richtung des Begrenzungselementes erfolgende Verformung erfahren.

Ein Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von verschweißten Leitern der eingangs genannten Art zeichnet sich insbesondere durch die Verfahrensschritte aus:

- Einbringen der zu verschweißenden Leiter in einen zumindest von dem ersten und dem zweiten Element begrenzten Verdichtungsraum,
- Kompaktieren und Verschweißen der Leiter bei gleichzeitiger Querschnittsverringering des Verdichtungsraums,
- Druckentlastung des Verdichtungsraums, wobei die verschweißten Leiter zwischen dem ersten Element und dem zweiten Element verbleiben,
- erneutes Applizieren von Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter und

- Messen einer charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder Geometrie der verschweißten Leiter.

Dabei wird in Abhängigkeit von der gemessenen charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder der Geometrie der verschweißten Leiter die Güte der Verschweißung bewertet.

Insbesondere kann als charakteristische Größe des Verdichtungsraums Höhe und/oder Breite und/oder Diagonale des Verdichtungsraums zum Beispiel mittels eines Weggebers gemessen werden.

-) Das erneute Applizieren des Ultraschall sollte über eine Zeitdauer T mit $10 \text{ ms} \leq T \leq 250 \text{ ms}$ erfolgen. Dabei soll das erneute Beaufschlagen mit Ultraschall unmittelbar an den Schweißprozess anschließen, diesen quasi fortsetzen.

Um sicherzustellen, dass qualitätsmindere Verschweißungen in einen normalen Fertigungsprozess nicht einfließen können, sieht eine hervorzuhebende Weiterbildung der Erfindung vor, dass bei Feststellen qualitätsminderer Verschweißung auf die verschweißten Leiter bei weiterhin druckentlastetem geöffneten Verdichtungsraum erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung zum Zerstören oder weitgehender Zerstörung der Schweißung appliziert wird.

-) Wird eine ordnungsgemäße Schweißung festgestellt, so kann eine gezielte Nachverdichtung bei geöffnetem Verdichtungsraum zur Erhöhung der Festigkeit der Schweißung erfolgen.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Qualitätskontrolle kann jedoch unabhängig von der Vorrichtung durchgeführt werden, in der Leiter verschweißt werden, gleichwenn bevorzugterweise in ein und derselben Vorrichtung das Verschweißen und das Überprüfen der verschweißten Leiter wie insbesondere von zu Durchgangs- oder Endknoten verschweißten Litzen erfolgt.

So können die verschweißten Leiter zwischen einem Ultraschallschwingungen applizierenden ersten Element wie Sonotrode und einem zweiten Element wie Gegenelektrode angeordnet werden, sodann Ultraschall bzw. Ultraschallschwingungen appliziert werden und während oder nach dem Applizieren erfolgte Abstandsänderung zwischen dem ersten und dem zweiten Element bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung der verschweißten Leiter gemessen werden. Sodann erfolgt in zuvor beschriebener Weise aufgrund der Abstandsveränderung zwischen dem ersten und dem zweiten Element eine Bewertung, ob die verschweißten Leiter den Güteanforderungen entsprechen; denn sollte eine Abstandsänderung zwischen dem ersten und dem zweiten Element in unzulässiger Größe erfolgen, ist der Schluss zu ziehen, dass die Schweißverbindung nicht den gestellten Anforderungen genügt.

Bezüglich der zuvor erläuterten Qualitätsüberprüfung gelangen die Parameter bzw. Messverfahren zur Überprüfung der Güte der verschweißten Leiter zur Anwendung, die zuvor angesprochen worden sind.

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprüchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen –für sich und/oder in Kombination–, sondern auch aus der nachfolgenden Beschreibung von der Zeichnung zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Ultraschallschweißanordnung,

Fig. 2 einen Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung in einer ersten Position,

Fig. 3 der Verdichtungsraum gemäß Fig. 2 in einer zweiten Position und

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform eines Verdichtungsraums.

In Fig. 1 ist rein prinzipiell eine Anordnung dargestellt, mit der insbesondere elektrische Leiter mittels Ultraschall zu End- oder Durchgangsknoten verschweißt werden. Die Anordnung umfasst eine Ultraschallschweißvorrichtung oder -maschine 10, die in gewohnter Weise einen Konverter 12, gegebenenfalls einen Booster 14 sowie eine Sonotrode 16 umfasst. Der Sonotrode 16 bzw. einer Fläche dieser ist eine mehrteilige Gegenelektrode 18 –auch Amboss genannt– sowie ein Schieber 20 zugeordnet, wie dies der DE-C-37 19 083 zu entnehmen ist, auf deren Offenbarung ausdrücklich verwiesen wird. Die Sonotrode 16 bzw. deren Fläche, die Gegenelektrode 18 sowie der Schieber 20 begrenzen einen im Querschnitt verstellbaren Verdichtungsraum, der anhand der Fig. 2 – 4 näher erläutert wird. In dem Verdichtungsraum werden die zu verschweißenden Elemente wie Leiter eingebracht.

Der Konverter 12 ist über eine Leitung 22 mit einem Generator 24 verbunden, der seinerseits über eine Leitung 26 zu einem PC 28 führt, über den eine Steuerung des Schweißprozesses erfolgt und in den Schweißparameter bzw. Querschnitt zu verschweißender Leiter eingegeben bzw. entsprechende abgespeicherte Werte abgerufen werden können.

Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, weist die Ultraschallschweißvorrichtung 10 einen aus Sonotrode 16, Gegenelektrode 18 sowie Seitenschieber 20 begrenzten Verdichtungsraum 30 auf, in den im Ausführungsbeispiel zu verschweißende Leiter 32 eingebracht werden. Die Gegenelektrode 18 besteht aus einer vertikal verstellbaren Säule oder Platte 34, von der ein horizontal verschiebbarer Querschieber 36 ausgeht. Der vertikal beweglichen Platte 34 ist des Weiteren ein Weggeber 38 zugeordnet. Die Bewegung der vertikalen Platte 34, des Querschiebers 36 sowie des Seitenschiebers 20 ist durch die Doppelpfeile 40, 42, 44 symbolisiert.

Sind die Leiter 32 in den Verdichtungsraum 30 eingebracht, so wird zunächst der Seitenschieber 20 in Richtung der Leiter 32 bewegt. Entsprechend wird der Querschieber 36 positioniert, damit dieser bei vertikaler Bewegung der Platte 34 entlang dem Schieber 20, d.h. entlang seiner den Verdichtungsraum 30 begrenzenden Fläche 46 verstellt werden kann. Untere Begrenzungsfläche des Verdichtungsraums 30 wird durch eine

Fläche 48 der Sonotrode 16 gebildet. Gegenüberliegende Begrenzungsfläche ist eine Fläche 50 des Querschiebers 36. Verbleibende parallel zur Begrenzungsfläche 46 verlaufende Begrenzungsfläche 52 des Verdichtungsraums 30 wird von der vertikalen Platte 34 gebildet.

Bei geschlossenem Verdichtungsraum 30 erfolgen zunächst ein Kompaktieren der Leiter 32 und sodann ein Verschweißen dieser, in dem die Sonotrode 16 in Ultraschallschwingung versetzt wird. Gleichzeitig wird die Gegenelektrode 18 – auch Amboss genannt – in Richtung des Pfeils 40 in Richtung der Begrenzungsfläche 48 der Sonotrode 16 verstellt (Pfeil 40), wodurch eine erforderliche Kraft- bzw. Druckbeaufschlagung auf die Leiter 32 erfolgt.

Nach Beendigung des Schweißvorganges, also nach Herstellung eines Knoten 54 wird nach der Darstellung der Fig. 3 der Seitenschieber 20 druckentlastet. Dies kann durch Entriegeln bzw. Entlasten des Seitenschiebers 20 erfolgen, so dass dieser in Richtung des Pfeils 49 durch über den verschweißten Knoten 54 übertragene Kräfte verschoben werden kann. Eine Druckentlastung kann auch dadurch erfolgen, dass der Verdichtungsraum 30 durch Verstellen des Seitenschiebers 20 geöffnet wird. Sodann wird bei weiterer Druckbeaufschlagung auf den Knoten 54 über die Gegenelektrode 18 bzw. den Querschieber 36 Ultraschall bzw. ein -schallimpuls mit geeigneter Amplitude und Dauer über die Sonotrode 16 auf den Knoten 54 übertragen. Hierdurch können die Leiter bzw. Litzen des Knotens 54 in Richtung des Schiebers 20 ausweichen, und zwar in einem Umfang, der davon abhängig ist, inwieweit der Knoten 54 die erforderliche Festigkeit aufweist. Da über den Querschieber 36 eine Kraftbeaufschlagung auf den Knoten 54 gegeben ist, erfolgt dann, wenn die Leiter oder Litzen dieser Bewegung ausweichen, eine Vertikalbewegung der Gegenelektrode 18, die von dem Weggeber 38 gemessen und an eine Steuerung 56 weitergegeben wird. Aus der über den Weggeber 38 ermittelten Wegänderung kann über die Steuerung 56 festgestellt werden, ob der Knoten 54 die erforderliche Festigkeit und damit Qualität aufweist oder nicht; denn bei hinreichender Festigkeit des Knotens 54 erfolgt nur eine minimale von dem Weggeber 38 gemessene Bewegung der Gegenelektrode 18.

So ergibt sich zum Beispiel bei einem Knoten mit einem Querschnitt von $1,5 \text{ mm}^2$ eine Wegänderung von etwa $0,05 \text{ mm}$, sofern der Knoten die erforderliche Festigkeit aufweist. Ist diese nicht gegeben, so ergeben sich zum Beispiel bei einem Prüfdruck von 2 bar und einer Schalldauer von 40 ms eine Wegänderung von $0,2 \text{ mm}$, die signalisiert, dass der Knoten die für eine Weiterverarbeitung erforderliche Festigkeit nicht besitzt.

Bei Knoten mit einem Querschnitt von zum Beispiel $10,5 \text{ mm}^2$ ergibt sich eine Wegänderung von in etwa $0,03 \text{ mm}$, wenn die erforderliche Festigkeit vorliegt. Für nicht feste Knoten ergibt sich zum Beispiel eine Wegänderung von in etwa $0,1 \text{ mm}$ bei Prüfdruck von 3 bar und einer Schallimpulsdauer von 55 ms .

) Entsprechend der Prinzipdarstellung der Fig. 4 lässt sich eine Qualitäts- bzw. Festigkeitsüberprüfung auch dann durchführen, wenn ein Verdichtungsraum nicht nur einseitig, sondern mehrseitig druckentlastet wird. Ausschlaggebend ist allein, dass ein hergestellter Knoten 58 zwischen einer Druckbeaufschlagung ermöglichenden Gegenelektrode 62 und einer Ultraschallschwingung applizierenden Sonotrode 60 angeordnet ist, wie dies prinzipiell der Fig. 4 zu entnehmen ist. Dabei werden verbleibende Begrenzungsflächen des beim Schweißen den Knoten 58 umgebenden Verdichtungsraums von Seitenschiebern 64, 66 gebildet, die bei der Qualitätsüberprüfung, also bei der weiteren Ultraschallbeaufschlagung und Druckbeaufschlagung druckentlastet bzw. seitlich weggefahren sind. Auch kann entsprechend der Darstellung gemäß Fig. 4 das Element 62 ein mit den Litzen zu verschließender Träger sein, der seinerseits auf der Elektrode bzw. dem Amboss abgestützt ist, die bzw. der bei dieser Variante nicht dargestellt ist.

) Die erfindungsgemäße Lehre kann des Weiteren dahingehend erweitert werden, dass dann, wenn sich bei der Qualitätsprüfung herausstellen sollte, dass ein Knoten die erforderliche Festigkeit nicht aufweist, eine weitere Schalleinwirkung bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung erfolgt, wodurch der Knoten 54 quasi auseinander fließt und somit zerstört wird, so dass eine Berücksichtigung in einem Fertigungsprozess nicht mehr möglich ist.

Auch besteht die Möglichkeit, hinreichend feste Knoten gezielt nachzuverdichten. Dies kann bei geöffnetem Verdichtungsraum zur Erhöhung der Knotenfestigkeit erfolgen, wenn also des Weiteren Ultraschallimpulse bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung eingeleitet werden.

Ist die Erfindung anhand des Verschweißens von Litzen erläutert worden, so soll hierdurch eine Beschränkung der erfindungsgemäßen Lehre nicht erfolgen. Eine Überprüfung der Festigkeit von auf einem Träger aufgeschweißten Litzen ist zum Beispiel gleichfalls möglich. Dabei bildet der Träger vorzugsweise eine Begrenzung des Verdichtungsraums. Daher ist der Träger auf der Gegenelektrode abgestützt. Die Druckbeaufschlagung erfolgt sodann auch über die Sonotrode. Alternativ können die Litzen auf die Sonotrode und sodann der Träger auf dieser angeordnet werden. Die Druckbeaufschlagung erfolgt über die Gegenelektrode oder Amboss, die bzw. der sich auf den Träger abstützt.

Ist anhand der zuvor erfolgten Beschreibung eine Überprüfung der verschweißten Leiter wie Durchgangs- oder Endknoten in derselben Ultraschallschweißvorrichtung vorgenommen worden, in der das Verschweißen der Leiter bzw. Litzen selbst erfolgt, so wird die Erfindung auch dann nicht verlassen, wenn eine Qualitätsüberprüfung in einer gesonderten Maschine durchgeführt wird, die als Hauptbestandteile eine Ultraschallschwingungen übertragende Sonotrode und eine der Sonotrode zugeordnete Gegenelektrode bzw. einen Amboss aufweist. Auf ihre Festigkeit zu überprüfende verschweißte Leiter wie Durchgangs- oder Endknoten oder auf einem Träger verschweißte Litzen werden sodann zwischen Sonotrode und Amboss angeordnet, um in zuvor beschriebener Art auf die verschweißten Leiter einen Ultraschallimpuls bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung einzuleiten. Gleichzeitig wird die Abstandsänderung zwischen Sonotrode und Amboss gemessen, um aus dem Verstellweg Rückschlüsse bezüglich der Festigkeit der Schweißstelle zu ziehen.

Eine diesbezügliche Qualitätskontrolle zeigt den Vorteil, dass in verschiedenen Schweißvorrichtungen verschweißte Leiter z. B. an einem zentralen Ort überprüft werden können, ohne dass der normale Schweißablauf beeinflusst wird.

Patentansprüche

Verfahren zum Verschweißen von Leitern

1. Verfahren zum Verschweißen von elektrischen Leitern (32) wie Litzen mittels Ultraschall, insbesondere Litzen untereinander zur Herstellung von Durchgangs- und Endknoten (54, 58) oder Litzen mit einem Träger, wobei die Leiter in einen von zumindest zwei Begrenzungselementen begrenzten Verdichtungsraum (30) eingebracht und nach Schließen des Verdichtungsraums verschweißt werden, wobei über ein erstes Element wie eine Sonotrode (16) Ultraschall appliziert und über das erste Element oder ein zweites Element wie eine Gegenelektrode (18) die zu verschweißenden Leiter druckbeaufschlagt werden und wobei eine charakteristische Größe des Verdichtungsraums gemessen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Verschweißen der Leiter (32) der Verdichtungsraum (30) druckentlastet und Ultraschall auf die verschweißten Leiter gegeben und anschließend die charakteristische Größe gemessen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verdichtungsraum (30) von zumindest drei Elementen (16, 18, 20) begrenzt wird und nach dem Verschweißen zumindest ein zuvor festgelegtes wie verriegeltes Element (20) zu dem verschweißten Leiter (32) druckentlastet wie entriegelt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als charakteristische Größe ein Geometriewert wie Höhe, Breite oder Diagonale des Verdichtungsraums (30), insbesondere Abstand zwischen dem ersten und zweiten Element (16, 18) gewählt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Geometriewert durch einen Weggeber (38) gemessen wird.
5. Verfahren zur Qualitätsüberprüfung von in einem Verdichtungsraum (30) einer Ultraschallschweißvorrichtung (10) verschweißten Leitern (32), insbesondere zu einem Durchgangs- oder Endknoten (54, 56) verschweißten Litzen oder auf einem Träger verschweißten Litzen, wobei der Verdichtungsraum zumindest von einem Ultraschall applizierenden ersten Element wie einer Sonotrode (16) und einem zweiten Element wie einer Gegenelektrode (18) begrenzt wird, wobei über das zweite oder erste Element die Leiter druckbeaufschlagt werden,
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
 - Einbringen der zu verschweißenden Leiter (32) in den Verdichtungsraum (30),
 - Kompaktieren und Verschweißen der Leiter (32) bei gleichzeitiger Querschnittsverringernng des Verdichtungsraums (30),
 - Druckentlastung des Verdichtungsraums (30), wobei die verschweißten Leiter (32) zwischen dem ersten Element (16) und dem zweiten Element (18) verbleiben,
 - erneutes Applizieren von Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter (32) über das erste und/oder das zweite Element (16, 18) und
 - Messen einer charakteristischen Größe des Verdichtungsraums und/oder Geometrie der verschweißten Leiter (32).
6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiter (32) über das zweite Element (18) druckbeaufschlagt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Abhängigkeit von der gemessenen charakteristischen Größe des Verdichtungsraums (30) und/oder der Geometrie der verschweißten Leiter (32) Güte der Verschweißung bewertet wird.
8. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass als charakteristische Größe des Verdichtungsraums (30) Höhe und/oder Breite und/oder Diagonale des Verdichtungsraums (30) zum Beispiel mittels eines Weggebers (38) gemessen wird.
9. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erneute Applizieren des Ultraschalls über eine Zeitdauer T mit $10\text{ ms} \leq T \leq 250\text{ ms}$ erfolgt.
10. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erneute Applizieren des Ultraschalls bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung auf die verschweißten Leiter (32) mit einem Druck P mit $1\text{ bar} \leq P \leq 4\text{ bar}$ erfolgt.
11. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Feststellen qualitätsminderer Verschweißung auf die verschweißten Leiter (32) bei geöffnetem Verdichtungsraum (30) erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung zum Zerstören oder weitgehendem Zerstören der Schweißung appliziert wird.

12. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1 – 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Feststellung einer ordnungsgemäßen Schweißung auf die verschweißten Leiter (32) bei druckentlastetem Verdichtungsraum (30) erneut Ultraschall bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung zum gezielten Nachverdichten der Verschweißung appliziert wird.
13. Verfahren nach vorzugsweise Anspruch 5 zur Qualitätsüberprüfung von verschweißten Leitern, insbesondere verschweißten Litzen wie Durchgangs- oder Endknoten oder auf einem Träger verschweißten Litzen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die verschweißten Leiter zwischen einem Ultraschallschwingungen applizierenden ersten Element wie Sonotrode und einem zweiten Element wie Gegenelektrode angeordnet werden und dass über das erste Element Ultraschall appliziert und während oder nach dem Applizieren erfolgte Abstandsänderungen zwischen dem ersten und dem zweiten Element bei gleichzeitiger Druckbeaufschlagung der verschweißten Leiter gemessen wird.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012221

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B23K20/10 H01R43/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B23K H01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 208 310 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MUNCHEN; SIEMENS AKTIENGESELLSCH) 14 January 1987 (1987-01-14) cited in the application column 2, line 32 - column 3, line 6	1-13
A	US 5 941 443 A (STEINER ET AL) 24 August 1999 (1999-08-24) cited in the application figures 2,3	1-13
A	FR 2 302 172 A (PODSELYER MICHEL; TOCCO STE) 24 September 1976 (1976-09-24) cited in the application the whole document	1-13

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 March 2005

Date of mailing of the international search report

17/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Jaeger, H

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/012221

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0208310	A	14-01-1987	AT 49149 T DE 3667930 D1 EP 0208310 A1	15-01-1990 08-02-1990 14-01-1987
US 5941443	A	24-08-1999	DE 4335108 C1 AU 7937494 A CZ 9601088 A3 DE 59403750 D1 WO 9510866 A1 EP 0723713 A1 ES 2107862 T3 SK 47996 A3 US 6079608 A	05-01-1995 04-05-1995 13-11-1996 18-09-1997 20-04-1995 31-07-1996 01-12-1997 05-02-1997 27-06-2000
FR 2302172	A	24-09-1976	FR 2302172 A1	24-09-1976

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012221

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B23K20/10 H01R43/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B23K H01R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 208 310 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MÜNCHEN; SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 14. Januar 1987 (1987-01-14) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 32 - Spalte 3, Zeile 6 -----	1-13
A	US 5 941 443 A (STEINER ET AL) 24. August 1999 (1999-08-24) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen 2,3 -----	1-13
A	FR 2 302 172 A (PODSELYER MICHEL; TOCCO STE) 24. September 1976 (1976-09-24) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-13

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. März 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17/03/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Jaeger, H

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012221

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0208310	A	14-01-1987	AT 49149 T	15-01-1990
			DE 3667930 D1	08-02-1990
			EP 0208310 A1	14-01-1987
<hr/>				
US 5941443	A	24-08-1999	DE 4335108 C1	05-01-1995
			AU 7937494 A	04-05-1995
			CZ 9601088 A3	13-11-1996
			DE 59403750 D1	18-09-1997
			WO 9510866 A1	20-04-1995
			EP 0723713 A1	31-07-1996
			ES 2107862 T3	01-12-1997
			SK 47996 A3	05-02-1997
			US 6079608 A	27-06-2000
<hr/>				
FR 2302172	A	24-09-1976	FR 2302172 A1	24-09-1976
<hr/>				

BEST AVAILABLE COPY